ESPECIFICACIÓN BLOQUE ROJO DOLMEN 09x30x41

DOLMEN

Construyendo el futuro

CUALIDADES

- **Bloque hueco de arcilla cocida a más de 1020 C°.**
- **Rinde 8 bloques por metro cuadrado.**
- **Mayor rendimiento de mano de obra por m2.**
- **Mayor rendimiento del mortero (menos uniones y bloques).**
- **Velocidad de instalación (rapidez).**
- **Mejor acabado y no se fisura enlucido.**
- **Refractario a las radiaciones.**
- **1 càmaras internas que lo hacen màs liviano, resistente y permite facilidad de instalaciones internas sin perder resistencia.**
- **Minimizan el sonido y paso de temperaturas por su capacidad térmico acústica y refractaria.**
- **Más calidad a un menor precio por m2.**

USOS

Adecuado para todo tipo de construcción; aplicaciòn en Mampostería confinada, muros divisorios, muros a la vista y enlucidos. Muros de Manpostería Estructural y Combinados. NO PORTANTES.

DIMENSIONES

medida		u.x m²	u.x Pallet	peso kgs.
largo	41 cm.	8	163	9.3
alto	30 cm.			
ancho	09 cm.			

ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA

Características				Valores exigidos según norma			
				NTE-INEN	NTC 4205	ASTM C 67-78	**DOLMEN**
Dimensiones nominales	largo/ancho			3049	nominal	ASTM C 67-78	nominal
	espesor (mm)			3049	nominal	ASTM C 67-78	nominal
Tolerancia dimencionales	Desviación al valor nominal	largo		3049	± 3%	ASTM C 67-78	± 3%
		alto		3049	± 3%	ASTM C 67-78	± 3%
		ancho		3049	± 3%	ASTM C 67-78	± 3%
	Recorrido	largo		3049	no aplica	ASTM C 67-78	no aplica
		alto		3049	no aplica	ASTM C 67-78	no aplica
		ancho		3049	no aplica	ASTM C 67-78	no aplica
Resistencia a la compresiòn (Mpa)				3049	4205	ASTM C 67-79	3
Clasificación TIPO				tipo PH	Unidad de mampostería de perforación		
Calidad TIPO				A (exportación según norma ASTM)			
Color				Rojizo natural sin pigmentos.			
Textura de las caras				2 caras rayadas			
Perforaciones Horizontales				1 cámaras de 4 huecos transversales cada una.			
Uso TIPO				E			

Tratamiento químico después de la cocción		SI		NO	x