DOLMEN
Construyendo el futuro

imagen real y dimensiones

CUALIDADES

- **Bloque hueco de arcilla cocida a más de 1020°.**
- **Rinde 12 bloques por metro cuadrado.**
- **Mayor rendimiento de mano de obra por m2.**
- **Mayor rendimiento del mortero (menos uniones y bloques).**
- **Velocidad de instalación (rapidez).**
- **Acabado LISO permite dejarlo visto y no requiere enlucido.**
- **Refractario a las radiaciones.**
- **Una cámara interna que lo hacen más liviano, resistente y permite facilidad de instalaciones internas sin perder resistencia.**
- **Minimizan el sonido y paso de temperaturas por su capacidad térmico acústica y REFRACTARIA.**
- **Más calidad a un menor precio por m2.**

USOS

Adecuado para todo tipo de construcción; aplicación en Mampostería confinada, muros divisorios, muros a la vista y enlucidos. Muros de Mampostería Estructural y combinados. NO PORTANTES.

DIMENSIONES

medida		u.x m²	u.x Pallet	peso kgs.
largo	41 cm.	12	228	6,7
alto	20 cm.			
ancho	9 cm.			

ESPECIFICACION DE LA NORMA

Características				Valores exigidos según norma			
				RTE-INEN	NTC 4205	ASTM C 67-78	DOLMEN
Dimensiones nominales	largo/ancho			3049	nominal	ASTM C 67-78	nominal
	espesor (mm)			3049	nominal	ASTM C 67-78	nominal
Tolerancia dimencionales (mm)	Desviación al valor nominal	largo (mm)		3049	± 3	ASTM C 67-78	± 3
		alto (mm)		3049	± 3	ASTM C 67-78	± 3
		ancho (mm)		3049	± 3	ASTM C 67-78	± 3
	Recorrido	largo (mm)		3049	no aplica	ASTM C 67-78	no aplica
		alto (mm)		3049	no aplica	ASTM C 67-78	no aplica
		ancho (mm)		3049	no aplica	ASTM C 67-78	no aplica
Resistencia a la compresiòn (N/mm)			3Mpa.	3049	4205	ASTM C 67-79	3
Clasificación TIPO				tipo PH	Unidad de mamposterìa de perforaciòn horizontal		
Calidad TIPO				A (exportaciòn segùn norma ASTM)			
Color				Rojizo natural sin pigmentos.			
Textura de las caras				2 caras lisas			
Perforaciones Horizontales				1 cámara de 4 huecos transversales cada una.			
Uso TIPO				E			
Tratamiento químico después de la cocción						SI		NO	x